



DESIGNAZIONE NUMERICA LEGA: **EN AW-1070A**

COMPOSIZIONE CHIMICA: norma **UNI EN 573-3**

Elemento	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Al	Altri	
										Ciascuno	totale
% Minimo					0,7				99,70		
% Massimo	0,20	0,25	0,03	0,03	0,03	-	0,07	0,03		0,03	-

CARATTERISTICHE MECCANICHE: norma **UNI EN 755-2**

Barra estrusa

Stato metallurgico	Dimensione mm		R_m MPa		$R_{p0,2}$ MPa		A %	$A_{50\text{ mm}}$ %	HBW valore tipico
	D^a	S^b	min.	max.	min.	max.	min.	min.	
F ^c , H112	tutti	tutti	60	-	23	-	25	23	18

Tubo estruso e profilato estruso: non specificati

^a D = diametro delle barre tonde

^b S = larghezza in chiave delle barre quadre ed esagonali, spessore delle barre rettangolari

^c Stato metallurgico F: i valori riportati sono solo per informazione.